

LÍNEA OBRA

ENDUIDO PARA INTERIORES - ANTIHONGOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pasta de consistencia cremosa, elaborada en base a cargas minerales seleccionadas, emulsión acrílica y aditivos, destinada al alisado de revoques interiores.

Por su plasticidad, se extiende con gran facilidad sobre cualquier superficie firme, rellenando sus imperfecciones permitiendo además obtener una excelente terminación por planchado con un mínimo lijado.

Presenta alto poder de relleno, buena lijabilidad y adecuada resistencia mecánica final, configurando una base adecuada para un recubrimiento con pinturas látex de primera categoría.

APLICACIÓN SECADO Y RENDIMIENTO

Puede aplicarse a espátula o llana. En el primer caso con movimientos superpuestos se va recubriendo toda la superficie, cuidando evitar los “rebordes” en las zonas encimadas, en el segundo caso se “presiona” contra la pared con un cierto ángulo, que al aumentar disminuye el espesor de la capa aplicada.

En general, como mínimo debe aplicarse 2 manos, siempre en capa fina, en la primera se efectúa el relleno “grueso” y en la segunda se “ajusta” la terminación.

Es importante el lijado tanto entre manos como al final, para obtener una terminación perfecta. Luego del lijado debe retirarse cuidadosamente el polvillo generado con cepillo de cerda y al final con un paño levemente humedecido con agua.

El tiempo de secado (para lijar o pintar) varía con las condiciones ambientales (temperatura y humedad) y con el espesor de capa aplicado y su valor promedio es 4 horas a 25° C.

Es importante resaltar que el **Enduido plástico Génesis** se aplica en interiores a la consistencia de entrega.

Los elementos de trabajo se limpian con agua al finalizar la tarea.

No debe aplicarse este producto a temperaturas menores a 5° C ni con humedad relativa mayor al 85%.

El rendimiento depende en gran medida del estado y las imperfecciones de la superficie, puede tomarse como valor teórico de 1 a 2 kilogramos por m² para un esquema de 2 manos aplicadas.

USO RECOMENDADO

Se destina al alisado de revoques interiores, en los cuales se desea una terminación perfectamente lisa y sin defectos.

- Puede aplicarse sobre revoque fino libre de “arenilla” suelta que provoca rayas en la terminación: para ello se aconseja cepillar con cepillo de cerda y luego aplicar una mano de Sellador Pigmentado al agua Génesis, lo que permite fijar la arenilla parcialmente adherida, facilitando notablemente la aplicación a llana o espátula.
- Puede también aplicarse sobre superficies pintadas, a condición de que estén firmes.
- Si la superficie a enduír presenta polvillo suelto, pinturas entizadas o cal, la misma debe cepillarse para eliminar material suelto y luego fijarse con una mano de **Fijador al agua Génesis**, cuidando que la superficie quede sin brillos luego de la aplicación. Recordar que a medida que se diluye con agua el producto, disminuye el brillo de la aplicación.

NOTA:

*Posteriormente a la aplicación del **Enduido plástico Génesis**, debe aplicarse una pintura de terminación tipo látex.*

*En todos los casos se recomienda una mano previa de **Sellador Pigmentado al agua Génesis**, el cual uniformiza la absorción del enduido sellándolo, evita el “mateo” por zonas, ahorra pintura de terminación y permite una coloración pareja y uniforme lográndose un anclaje excelente.*